

Deck WPC

MODULAR PREMIUM 3D

omv
• Soluciones Arquitectónicas •



DARK COFFEE



GRIS ÉBANO

Información Técnica

	NORMATICA	UNIDAD	RESULTADO
Densidad	ASTMD2395	g/m ³	1,292
Absorción de agua 24 hrs.	EN 15534-1:2014, clause 8.3.3	%	0,6
Resistencia de flexión	EN 15534-1:2014, Annex A	Mpa	28,56
Elasticidad en flexión	EN 15534-1:2014, Annex A	Mpa	3460
Soporte máx. de peso	EN 15534-1:2014, Annex A	N	5148
Desviación sobre 500N	EN 15534-1:2014, Annex A	mm	0,719
Modulo de flexión	EN 15534-1:2014, clause 7.3.1/ISO 178:2010/Amd.1:2013	Mpa	3480
Dureza	ASTM D785-08 Procedure A		HRR 90.6
Comportamiento Ignifugo	ASTMG21	GRADE	
Cohesiciente de expansion termica	ASTMD696	mm/mm°C	1.0x10 ⁻⁴
Resistencia Cong/descongelamiento	ASTMD7032		86%
Flujo critico	EN ISO 9239-1	Kw/m ²	8%
Humo	EN ISO 9239-1	% * Min	307

Material: Wood Plastic Composite

Formato: Palmeta 300 x 300 mm.

Espesor: 25 mm.

Unidad de Empaque: Caja 11 Palmetas / 1 m² Apróx

Peso: 1400 gr x Palmeta / 15,4 Kg. x caja



- ✓ Ecológico y Reciclable
- ✓ Impermeable
- ✓ Anti-UV
- ✓ Prevención de plagas
- ✓ No se astilla ni se pudre
- ✓ Mínima Mantención
- ✓ No requiere de pintura
- ✓ Sistema de palmetas autoinstalables
- ✓ No requiere de complementos para la instalación

omv
• Soluciones Arquitectónicas •

info@omvdeco.cl

Tel: +56 232244414 - Cel: +56 944667207

www.omvdeco.cl