PORCELANATO PORTLAND

HALLMAN 8.5mm

hallman
FLOORING EXPERT

DESCRIPCIÓN

El porcelanato portland de Hallman® es perfecto para quienes buscan **durabilidad**, estilo, calidad y una excelente relación costo-beneficio. Este modelo de formato 58x58 cm es parte de la colección Gres Porcelanato Esmaltado, inspirada en el cemento y su aplicación está dirigida para áreas interiores o exteriores cubiertos, suelos y paredes tales como:
Área de servicio | *Área externa cubierta* | *Baño* | *Garaje* | *Pared* | *Sala* | *Dormitorio* | *Cocina* | *Toda hogar interior.*



COLOR & TEXTURA

Light Portland
PTG58510R

Cantidad de caras: ***4***

INTERIOR & EXTERIOR CUBIERTO

VERSATILIDAD DE USOS

RESISTENTE A T° E IMPERMEABLE

Color disponible: Light Portland
Formato: 58 x 58 cm
Acabado: Acetinado
Línea: Porcelanato Esmaltado
Coeficiente de fricción: ND
Piezas por Caja: 6 | **Cajas por Palet**: 72

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR / TOLERANCIA
Absorción de agua (%)	ABNT NBR ISO 10545-3	≤ 0.5%
Carga de rotura (N)	ABNT NBR ISO 10545-4	Mínimo 35 / Individual mínimo 32
Módulo de ruptura (N/mm²)	ABNT NBR ISO 10545-4	No menor que 1300
Expansión por humedad (mm/m)	ABNT NBR ISO 10545-10	No mayor que 0.6
Resistencia al rayado (Dureza MOHS)	ABNT NBR ISO 10545-11	No menor que 3
Resistencia al craquelado	ABNT NBR ISO 16919:2020	Resistente
Coeficiente de fricción	ABNT NBR ISO 10545-17	Consultar indicación del producto
Metros por Caja	Declaración en empaque	2.03 m²
Clase de limpieza	ABNT NBR ISO 10545-13	Mínimo clase 3
Resistencia al manchado	ABNT NBR ISO 10545-14	Mínimo GB
Resistencia al ataque químico	ABNT NBR ISO 10545-13	Mínimo GLB
Resistencia a productos de limpieza y sales de piscina	ABNT NBR ISO 10545-13	Mínimo GLB
Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración	ABNT NBR ISO 10545-13	Mínimo GLB
Tamaño nominal	Declaración en empaque	58 x 58 cm
Piezas por caja	Declaración en empaque	6 unidades
Espesor	Declaración en empaque	8.5 mm
Junta mínima para instalación	Declaración en empaque	1.5 mm
Rectitud de los lados	ABNT NBR ISO 10545-2	±0.3% / ±1 mm
Ortogonalidad	ABNT NBR ISO 10545-2	±0.3% / ±0.8 mm
Curvatura central respecto a la diagonal	ABNT NBR ISO 10545-2	±0.3% / ±1.5 mm
Curvatura lateral	ABNT NBR ISO 10545-2	±0.4% / ±1.8 mm
Alabeo respecto a la diagonal	ABNT NBR ISO 10545-2	±0.4% / ±1.8 mm
Calidad superficial	ABNT NBR ISO 10545-2	≥ 95%